

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE
MODULO DI PROPOSTA PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI

A mezzo mail agevolazioni_convenzioni@ordineavvocatinocerainferiore.it

PROPONENTE	LA Fenice di Teresa Longino
INDIRIZZO	Via San Felice 29, 84085 Mercato san Severino (SA)
ATTIVITA' SVOLTA	Confezione abbigliamento da lavoro Personalizzazione
RESPONSABILE / REFERENTE	Luigi Iovine
PERIODO DI VALIDITA' DELLA PROPOSTA	Dal 10/12/2020 al 10/12/2021
CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE	340 8065702 Info@lafenicecostumi.it
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE	Per chi acquista mascherine in cotone idrorepellente, traspirante riutilizzabile fino a 20 volte previo lavaggio e sanificazione al costo di €4,00 iva inclusa la personalizzazione della stessa verrà effettuata a titolo gratuito, con il numero minimo di acquisto di 5 mascherine, oltre al logo dell'ordine degli avvocati vi è anche la possibilità di aggiungere le sigle del proprio nome. si chiede l'autorizzazione all'uso del vostro marchio al fine della fornitura di mascherine in essere
ALLEGATI (formato PDF) / LINK	FEN0220 MASCHERINA MAK3.xls.pdf
Tabella riepilogativa Costi ordinari/agevolati (link/allegato)	Per l'acquisto minimo di 200 pz personalizzati con logo e dicitura ordine degli avvocati il costo sarà di € 3,50 iva inclusa

Consapevole che sottoscrivendo la presente richiesta conferisco i miei dati personali o quelli delle persone indicate all'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore (SA), in qualità di il titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.



FIRMA

LA FENICE di Teresa Longino
Via Cupa Pareti 21
84015 NOCERA SUPERIORE (SA)
Cod. Fisc. 01491459065
Partita IVA 01491459065



TEXTILE SERVICE
GRANATA & C.

number: FEN0220

Certificate n°272914_2018_AQ_ITA_ACCREDIA



9001:2015

Test report

Applicant: **LA FENICE di ongino Teresa**
VIA SAN FELICE 29
84085 Mercato San Severino (SA)
PI04914590650

Date: 29/04/20

Attn:

Selective test

brand name:
fabric supplier: **LA FENICE**
style n°: **MAK3**
n° of sample: **5**
country of origin:
colour: **STAMPA**
date received: **26/04/20**
season:
composition: **100%CO**

standard atmosphere for testing: **ISO 139** (65%U.R. - 21°C)

Conclusion test

Pass	()	5	Idrorepellente traspirante
Fail	()		
No requirement	()		

Note:	M =	meet buyer's requirement	F =	below buyer's requirement
	# =	no comment	- =	did not perform
	N/A =	not applicable	* =	see remark
	C =	conform label		

Prepared and checked by:
for Granata Textile Service Italy

Arcangelo Granata
General Manager



Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato

Certificate n°272914_2018_AQ_ITA_ACCREDIA





TEXTILE SERVICE

GRANATA & C.

number: FEN0220

TEST REQUIRED AND RESULT


MAK3

Parametro	Norma (Standard)	Valore (Result)	Toll.	Unità di misura unit measure	ISO 105 A01 and A02- A03
Sezione 1 - Descriptive characteristics					
Composizione fibrosa/fiber composition	Reg EU 1007/11	100%CO (100%PP)	-/+ 2%	%	
Sezione 2 - Physical characteristics					
Peso metro quadrato/Weight gsm	ISO 3801	125 + 30S	-/+ 5%	gsm	
Water column/Penetrazione acqua	EN 20811	389	N.S.	mm/H2O	
Water repellency fabric (spray test)	ISO 4920:2012	3	3/4	grade ISO	
Tensile strenght (MD - CD)	ETR 20.2-89	343 155	>40	N/5cm	
*Differential Pressure (Type I) 8L/min	EN 14683 art. 5.2.3	19	<40	Pa/cm ²	
**Inflam mability test 7cm/sec	EN 149:2001 + A1:2009	3	<5	sec	

ert = Edana Recommended test method

*ΔP = (Xm1 - Xm2)/4,9 cm² total area)

**altezza fiamma cm/4



pH value FABRIC

Method: ISO 3071:2005 - determination of pH of aqueous extract

Test	Res.	requirement
pH value	6.6	4.0 - 7.5

type extraction solution use: potassium chloride solution 0,1 mol/l, prepared using distillere or deionized water

temperature of extraction liquid 22,9°C; pH 6.1

PASS

Formaldehyde FABRIC

Method: ISO 14184-1 - JIS 1041 - Formaldehyde content

Test	Res.	requirement
Formaldehyde	n.d.	<75 ppm

n.d. <10ppm

PASS



TEXTILE SERVICE

GRANATA & C.

number: FEN0220

OSSERVAZIONI

IDROREPELENTE, TRASPIRANTE, RIUTILIZZABILE FINO A 20 LAVAGGI (40°C NON STRIZZARE)

NON SONO PRESENTI PFOA (DANNOSI PER L'ORGANISMO). PRODOTTO CONFORME AL REG EU 1907/06 REACH

PRODOTTO NON STERILE, ASSENZA FIBRE DI VETRO E DI GOMMA, TNT CONFORME AL REG EU 10/2011

SMALTIMENTO: SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

MASCHERINA IGIENICA USO GENERICO IDROREPELENTE TRASPIRANTE E RIUTILIZZABILE (NON D.P.I. NON D.M.)

END OF REPORT

Dir Tec.

Dr. Arcangelo Granata



Analista

Dr. M. Pellegrino

Note:

This report is made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. It is not intended to be a recommendation for any particular course of action. Granata does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to the Client insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Granata's provision of services to you. Granata makes no warranties or representations either express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the event of our gross negligence or wilful misconduct.

The samples are kept for 3 months. this test report has value only if the original copy and can not be partially reproduced without written approval of the laborator results presented in this report are related only to the described sample and do not represent the complete lot.

ACQUA dopo 8 ORE nessun passaggio di microgocce

